

HADICE PRO NÁPOJE LM1S-EPDM

Použití:

- ☑ Pružná hadice pro namáhání tlakem v pivovarech i v potravinářském a nápojovém průmyslu.
- ☑ K dalšímu transportu alkoholických nápojů (max. 40 %), nealkoholických nápojů, potravin bez tuku nebo obsahujících tuk (max. 36 %).

Vlastnosti:


- ☑ Bílá EPDM duše - potravinářská jakost, vysoká teplotní odolnost, chuťově neutrální, bez zápachu, stabilní proti ohybu, robustní při minimální hmotnosti

Norma/standard:

- ☑ BgVV XXI:2002 (Kat. 2), KTW, FDA.

Upozornění:

- ☑ Velmi dobrá odolnost vůči mnoha agresivním čisticím prostředkům. Při použití čisticích prostředků dodržujte informace, přiložené na konci katalogu.



Pracovní teplota: - 35 °C / + 95 °C. čištění párou: max. 130 °C / 30 min, beztlakově.

Bezpečnostní faktor: 3,15 : 1

Duše: EPDM, bílá, hladká, vhodná pro potraviny.

Výztuž: textilní vložka, ovin, spirála z pozinkovaného ocelová drátu.

Obal: SBR, červený, oděruodolný, otisk textilu na povrchu.

Značení: průběžný bílý pásek:
„Semperit S LM1S-EPDM Brewer/Kellermeister SD PN 12 bar“.

Odolává podtlaku až do -0,9 bar

Číslo výrobku	Vnitřní DN		Tloušťka stěny v mm	Vnější DN v mm	Pracovní tlak bar (max)	Výztuž počet	Poloměr ohybu v mm min	Hmotnost ca. kg/m	Délka svitku max. m
	mm	Inch							
56257 2560	25,0	1	6,0	37,0	12	2	110	1,10	40
56257 3260	32,0	1 1/4	6,0	44,0	12	2	150	1,35	40
56257 4070	40,0		7,0	54,0	12	2	190	1,70	40
56257 5070	50,0		7,0	64,0	12	2	250	2,30	40
56257 6570	65,0		7,0	79,0	12	2	350	2,85	40
56257 8010	80,0		10,0	100,0	12	4	480	4,80	40
56257 0010	100,0		10,0	120,0	12	4	600	6,30	40

* = Skladová polo ka. Aktuální stav skladu: www.semperit.at/index_semperflex.html

Důležité pokyny: tento katalog byl pečlivě propracován, abychom rozsáhle mohli poradit našim zákazníkům. Údaje odpovídají aktuálnímu stavu techniky, jsou výsledkem dlouhodobých pokusů a zkoušek resp. jsou založeny na údajích o odolnosti podle ISO 7620-1986 (E) pro uvedená média. Individuální podmínky pro použití ovlivňují použití každého produktu, takže tyto mohou nabídnout pouze tu bezpečnost, která může být očekávána na základě našich údajů v písemné informaci o produktu. Při nesprávném používání jako stlačení, natržení, natažení, zatěžování nepovolenými médii nemůže být počítáno s bezpečností. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307: 1995, pokud není specifikováno jinak.

Nebezpečí poškození! Před použitím nových, resp. neozkoušených médií nebo před použitím v oblastech použití, které nejsou podchytceny v informaci o produktu, je nutno zajistit písemnou informaci ze strany odborného prodejce nebo uživatelského technika firmy SEMPERIT. Všechny hadice musí být pravidelně testovány na jejich provozní bezpečnost. Při poškozeních, zvláště na povrchu hadice, musí být hadice z bezpečnostních důvodů vyměněna!
Právo změny vyhrazeno!