

HADICE PRO HORKOU VODU

DHG

Použití:

☞ Mnohostranně použitelná hadice pro široký rozsah aplikací v automobilových opravách a garážích, v podnicích potravinářského průmyslu, na jatkách, v masnách a v lékárnách.

Vlastnosti:

☞ Obal omezeně odolný vůči živočišným a rostlinným olejům, tukům a mazivům

Upozornění:

☞ Dobrá odolnost proti běžně dostupným čisticím prostředkům. Pro použití čisticích prostředků dodržujte informace uvedené v katalogu!



Pracovní teplota: -35 °C / +95 °C

Bezpečnostní faktor: 3,15 : 1

Duše: SBR/NR, černá.

Výztuž: textilní příze, ovin.

Obal: NR/EPDM, šedý, hladký, omezeně odolný tukům a olejům.

Značení: průběžné značení černou barvou: „SEMPERIT S DHG Heisswasser/Hot Water max. 95°C PN 6 bar“.

POTRAVINY

ABRASIVNÍ
HADICE

OLEJE

DOPRAVNÍ
PROSTŘEDKY

PÁRA A HORKÁ
VODA

CHEMIKÁLIE

VODA

VZDUCH

PLYNY

SIGMA

TECHNICKÉ
LISTY

Číslo výrobku	Vnitřní DN		Tloušťka stěny v mm	Vnější DN v mm	Pracovní tlak bar (max)	Výztuž počet	Poloměr ohybu v mm min	Hmotnost ca. kg/m	Délka svitku max. m
	mm	Inch							
68192 0635	6,0	1/4	3,5	13,0	6	2	30	0,14	50
68192 1335*	13,0	1/2	3,5	20,0	6	2	65	0,25	50
68192 1640*	16,0	5/8	4,0	24,0	6	2	80	0,35	50
68192 1945*	19,0	3/4	4,5	28,0	6	2	95	0,45	50
68192 2550*	25,0	1	5,0	35,0	6	2	125	0,65	50

* = Skladová položka. Aktuální stav skladu: www.semperit.at/index_semperflex.html

Důležité pokyny: tento katalog byl pečlivě propracován, abychom rozsáhle mohli poradit našim zákazníkům. Údaje odpovídají aktuálnímu stavu techniky, jsou výsledkem dlouhodobých pokusů a zkoušek resp. jsou založeny na údajích o odolnosti podle ISO 7620-1986 (E) pro uvedená média. Individuální podmínky pro použití ovlivňují použití každého produktu, takže tyto mohou nabídnout pouze tu bezpečnost, která může být očekávána na základě našich údajů v písemné informaci o produktu. Při nesprávném používání jako stlačení, natržení, natažení, zatěžování nepovolenými médii nemůže být počítáno s bezpečností. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307: 1995, pokud není specifikováno jinak.

Nebezpečí poškození! Před použitím nových, resp. neozkoušených médií nebo před použitím v oblastech použití, které nejsou podchyceny v informaci o produktu, je nutno zajistit písemnou informaci ze strany odborného prodejce nebo uživatelského technika firmy SEMPERIT. Všechny hadice musí být pravidelně testovány na jejich provozní bezpečnost. Při poškozeních, zvláště na povrchu hadice, musí být hadice z bezpečnostních důvodů vyměněna!
Právo změny vyhrazeno!